

Toploskrčljiva cev iz poliolefina, s srednje debelo steno je idealna za mehansko zaščito v nizkonapetostnih elektroenergetskih instalacijah, kjer je pomembna teža in gibljivost spojev.

- Srednjestenski poliolefin
- Tesnjenje in izolacija kablskih spojev in spletov
- Visoka odpornost na udarce in odrgnitve
- Izbrana termoplastična lepljiva obloga za popolno zaščito pred zunanjimi vplivi
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do $+110^{\circ}\text{C}$
- Temperatura krčenja: 125°C



Tehnični lastnosti

| CFM | Lastnost | Testna metoda | Rezultat |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Fizikalne | Natezna trdnost | ASTM-D 412, ISO 37 | 14,5 MPa |
| | Raztegljivost | ASTM-D 412, ISO 37 | 550% |
| | Vzdolžna sprememba 3:1 | ASTM-D 2671 | +1% do -10% max. |
| | Specifična teža | ASTM-D 792, A-I | 1,10 g/cm ³ max. |
| | Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 150°C | ASTM-D 2671, ISO 37 | 500% |
| | Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 150°C | ASTM-D 2671 | Ne razpoka in teče |
| | Gibkost pri nizkih temperaturah | ASTM-D 2671 Met. C | Ne poka pri -55°C |
| Električne | Dielektrična trdnost | ASTM-D 149/IEC 243 | 20 kV/mm |
| | Specifična volumenska upornost | ASTM-D 257 | 10 ¹⁶ Ω x cm |
| Kemične | Združljivost z bakrom | ASTM-D 2671 | Ne povzroča korozije |
| | Odpornost proti kemikalijam | | Dobra do odlično |
| | Absorbpcija vode | ASTM-D 570 | 0,10% |
| Lepilo | Absorbpcija vode | - | <0,3% |
| | Zmehčišče | ASTM-E 28 | 95°C do 105°C |

Dimenzije

| Oznaka za naročanje | Ob dobavi | | Prosto skrčena | | Enote pakiranja V palicah 1,2 m |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | Notranji premer | | Notranji premer mm | Debelina stena mm | |
| | mm | v colah | | | |
| 0400 | 10,2 | - | 3,8 | 2,00 | 75 |
| 0750 | 19,1 | - | 5,6 | 2,00 | 75 |
| 0950 | 25,0 | - | 8,0 | 2,00 | 75 |
| 1100 | 27,9 | - | 10,2 | 2,00 | 75 |
| 1300 | 33,0 | - | 10,2 | 2,00 | 75 |
| 1500 | 38,1 | - | 12,7 | 2,00 | 40 |
| 2050 | 52,1 | - | 19,1 | 2,00 | 25 |
| 2750 | 69,9 | - | 25,4 | 2,00 | 15 |
| 3500 | 88,9 | - | 30,0 | 2,40 | 10 |
| 4700 | 119,4 | - | 39,9 | 2,70 | 5 |
| 6000 | 152,0 | - | 48,0 | 2,80 | 5 |
| 6700 | 170,2 | - | 58,4 | 2,80 | 5 |
| 9000 | 228,6 | - | 77,0 | 3,00 | 5 |

Standardne barve

Črna

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Količino + Enoto pakiranja 3) Izbira tesnila
Primer: CFM 1500, 200 kosov, dolžina palice 1,2 metra, lepilo