

Toploskrčljiva cev z zelo velikim razmerjem krčenja omogoča zaščito velikih razlik med premeri kablov, konektorjev in ohišij.

- Debelostenski poliolefin
- Razmerje krčenja 6:1
- Velika prilagodljivost na razne kabselske spoje in oblike
- Izbrana termoplastična lepljiva obloga za popolno zaščito pred zunanjimi vplivi
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do +110°C
- Temperatura krčenja: 120°C



Tehnični lastnosti

CFHR	Lastnost	Testna metoda	Rezultat	
Fizikalne	Natezna trdnost	ASTM-D 412, ISO 37	14,5 MPa	
	Raztegljivost	ASTM-D 412, ISO 37	600%	
	Vzdolžna sprememba 3:1	ASTM-D 2671	+1% do -10% max.	
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	1,10 g/cm ³ max.	
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 150°C	ASTM-D 2671, ISO 37	400%	
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 150°C	ASTM-D 2671	Ne razpoka in teče	
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -55°C	
	Trdnost (opora D)	ASTM-D 2240	50 D	
Električne	Dielektrična trdnost	ASTM-D 149/IEC 243	20 kV/mm	
	Dielektrična napetostna odpornost (2500 V, 60 Hz, 1 min)	UL 4860	Ni slabosti	
	Specifična volumenska upornost	ASTM-D 257	10 ¹⁶ Ω x cm	
Kemične	Zdržljivost z bakrom	ASTM-D 2671	Ne povzroča korozije	
	Odpornost proti kemikalijam		Dobra do odlično	
	Absorpcija vode	ASTM-D 570	0,10%	
Lepilo	Prekrivalni odmik lepila	ASTM-D 1002	0,875 MPa	
	Zmehčiče	ASTM-E 28	92°C/-5°C	
	Luščilna trdnost (300 mm/min. pri 23°C) >jeklo, aluminij, P.E. >PVC			110 N/25 mm 80 N/25 mm
		ASTM-D 1000		
	Oviranost lepila (30°C)	ASTM-D 1146	Ni oviranosti	
Penetracija vode	ASTM 706	Ni penetracije po 236 urah stalne potopitve		

Dimenzije

Oznaka za naročanje	Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja
	Notranji premer		Notranji premer	Debelina stena	V palicah 1,2 m
	mm	v colah			
0750	19,0	-	3,2	3,20	35
1300	33,0	-	5,5	3,40	60
1750	44,4	-	7,4	3,60	40
2000	50,8	-	8,3	4,30	25
2750	69,8	-	11,7	4,80	15
3500	88,9	-	17,1	4,80	10
4700	119,4	-	22,9	4,80	5

Standardne barve

Črna

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Količino + Enoto pakiranja 3) Izbira tesnila
Primer: CFHR 1300, 140 kosov, dolžina palice 1,2 metra, lepilo