


Toploskrčljiva tankostenska cev izdelana iz elastomerja je zelo odporna na goriva. Primerna je za mehansko, termično in kemično zaščito zelo občutljivih elementov..

- Tankostenski modificiran elastomer
- Zelo gibljiva
- Samougasljiva
- Visoka odpornost na goriva, hidravlične tekočine in kemikalije
- Stalna delovna temperatura: od -75°C do +150°C
- Temperatura krčenja: 170°C


Tehnični lastnosti

DERAY® -V 25	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
Fizikalne	Natezna trdnost	IEC 60684-2	20 MPa
	Raztegljivost	IEC 60684-2	520%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	± 10% max.
	Presečna trdnost	ASTM-D 882	30 MPa max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	1,5 g/cm ³
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 160°C	IEC 811-1-2	220%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 160°C	IEC 811-1-2	13 MPa
	Termični šok 4 ure pri 215°C	IEC 811-1-2	Opravljen test
	Natezna trdnost po termičnem šoku 4 ure pri 215°C	IEC 811-1-2	12 MPa
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -75°C
	Gorljivost	UL 224	Negorljiva
Električne	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	22kV/mm*
	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	10 ¹² Ω x cm
Kemične	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		dobra
	Absorpcija vode	VDE 0472	1,10%

* odvisno od debeline stene, min. 12 kV/mm

Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja				V palicah 1,22m kos
Notranji premer		Notranji premer	Debelina Stene	Črna		Črna		
mm	v colah			Dolžina koluta	Stil	Dolžina koluta	Stil	
2,4	3/32	1,2	0,55	300	O	50	O	/
3,2	1/8	1,6	0,55	300	O	50	O	/
4,8	3/16	2,4	0,55	300	O	50	O	/
6,4	1/4	3,2	0,65	300	O	50	O	/
9,5	3/8	4,8	0,65	150	O	50	O	/
12,7	1/2	6,4	0,65	100	O	30	O	/
19,0	3/4	9,5	0,85	50	*	30	*	/
25,4	1	12,7	0,95	50	*	30	*	/
31,8	1 1/4	15,9	1,05	50	*	30	*	/
38,0	1 1/2	19,0	1,05	50	*	15	*	/

O - polnjeno z zrakov

* - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve	Druge barve
Črna	Na zahtevo

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska
 Primer: DERAY-V 25 TW 1/2" črna, 900 metrov, 30 metrski koluti, tiskana