



## CFTV - SREDNJE STENSKI MODIFICIRAN POLOLEFIN

Toploskrčljiva cev v kombinaciji z lepilo, ki je vzpostavila industrijski standard CATV za zaščito spojev in konektorjev.



### LASTNOSTI IN PREDNOSTI

- prijazna za namestitev
- izredna odpornost proti odstopanju
- CFTV lepilo ohranja vez in zagotavlja dolgotrajno zaščito
- razen prozornih cevi so vse ostale barve odporne na UV žarke
- selective strippability to meet CATV industry specifications
- selektivno odstranjevanje za izpolnjevanje specifikacij CATV industrije
- minimalna zahtevana toplota za namestitev brez napak brez odstopanja
- termokromatske črte spremenijo barvo, da signalizirajo vodoodporna tesnilo
- razmerje krčenja: 3:1
- stalna delovna temperatura: -55°C do 110°C
- temperatura krčenja: 120°C min.

### TIPIČNA UPORABA

- razbremenitev koaksialnih povezav
- vodoodporna zaščita priključkov CATV

# 3:1

**RAZMERJE KRČENJA**

# - 55°C do 110°C

**STALNA DELOVNA  
TEMPERATURA**

**TRGI:**  
industrija

**STANDARDI:**



DSG-CANUSA PRODUCTS [dsgcanusa.com](http://dsgcanusa.com)

 **SHAWCOR**

# Srednje stenski modificiran poliolefin

## DIMENZIJE

ŠT. IZDELKA	OB DOBAVI		PROSTO SKRČENA				PODROČJE UPORABE		ENOTA PAKIRANJA
	Notranji premer (min) D		Notranji premer (max) d		Debelina stene (nom) W		Uporabno območje		Palice
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	1.22 M / 48 IN
0400	10.2	0.40	3.8	0.15	2	0.08	4.5 - 8.5	.18 - .34	75
0750	19.0	0.75	5.6	0.22	2	0.08	6.0 - 16.5	.24 - .65	35
1100	27.9	1.10	10.2	0.40	2	0.08	11.5 - 25.0	.45 - 1.0	75
1300	33.0	1.30	10.2	0.40	2	0.08	11.5 - 30.0	.45 - 1.2	60
1500	38.1	1.50	12.7	0.50	2	0.08	14.0 - 35.0	.55 - 1.4	40
1700	43.2	1.70	12.7	0.50	2	0.08	14.0 - 40.0	.55 - 1.6	40
2050	52.1	2.05	19.0	0.75	2	0.08	21.0 - 45.0	.82 - 1.8	25
2750	69.8	2.75	25.4	1.00	2	0.08	30.0 - 63.0	1.2 - 2.5	15

## NAROČANJE

Izberite dimenzijo, ki se bo tesno skrčila na aplikacijo, ki jo želite pokriti. Če je krčenje omejeno bo posledično debelina stene cevke tanjša od navedene.

- Navedite ime izdelka, številko naročila in možnosti, ki jih potrebujete
- *Primer:* CFTV, 1700, z lepilom

Za informacije o barvah, velikostih, dolžinah in materialu po meri se obrnite na svojega predstavnika za pomoč strankam.

## ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE:

+386 1 833 25 90 ali e-mail: [info@peteze.si](mailto:info@peteze.si)

Svetujemo, da stranke ločeno ocenijo primernost naših izdelkov za njihovo posebno uporabo. Naše odgovornosti so samo tiste, ki so navedene v naših Standardnih prodajnih pogojih za te izdelke. Prosimo za najnovejšo različico tega podatkovnega lista. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

**DSG-CANUSA PRODUCTS** [dsgcanusa.com](http://dsgcanusa.com)

Distributer: PETEZE d.o.o., Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija - tel.: +386 1 833 25 90 - e-mail: [info@peteze.si](mailto:info@peteze.si)

## Srednje stenski modificiran poliolefin

TEHNIČNI PODATKI	REZULTATI	TESTNA METODA
<b>Mehanski</b>		
Natezna trdnost	2,100 psi (14.5 MPa)	ASTM D412, ISO 37
Raztegljivost	600 %	ASTM D412, ISO 37
Gibkost pri nizkih temperaturah (4 hr pri -55°C)	ne poka	ASTM D2671
Odpornost za abrazijo (CS 17, 500 g, 5000 ciklov)	60 mg	ASTM D2671
Zmehčišče lepila	85°C	ASTM E28
Luščilna trdnost na P.E.	35 pli (110N/25 mm)	ASTM D1000
Luščilna trdnost na aluminij	18 pli (80N/25 mm)	ASTM D1000
Prekrivni odmik lepila (1 inč/min pri 23°C)	135 psi (0.1 MPa)	ASTM D1002
Viskoznost lepila (132°C)	32000 CPS	ASTM D1084
Penetracija vode (na nameščeni cevi: 50°C za 14 dni)	ni penetracije	STM 706
<b>Kemični</b>		
Združljivost z bakrom	ne povzroča korozije	ASTM D2671
Absorbcija vode	0.1%	ASTM D570
Odpornost na glive	ni rasti	ASTM G21

### ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE:

+386 1 833 25 90 ali e-mail: [info@peteze.si](mailto:info@peteze.si)

Svetujemo, da stranke ločeno ocenijo primernost naših izdelkov za njihovo posebno uporabo. Naše odgovornosti so samo tiste, ki so navedene v naših Standardnih prodajnih pogojih za te izdelke. Prosimo za najnovejšo različico tega podatkovnega lista. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

**DSG-CANUSA PRODUCTS** [dsgcanusa.com](http://dsgcanusa.com)

Distributer: PETEZE d.o.o., Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija - tel.: +386 1 833 25 90 - e-mail: [info@peteze.si](mailto:info@peteze.si)